


抗ウイルス・抗菌 酸化チタンコート遮熱スラット



スラットに付着した特定のウイルスや細菌を、光触媒作用により酸化分解する、酸化チタンコート遮熱スラット。抗ウイルス・抗菌以外にも消臭・遮熱など優れた機能を持ち、毎日の暮らしを安心・清潔に保ちます。

酸化チタンコートの機能


スラットに塗布した酸化チタンの光触媒作用により、光（紫外線）エネルギーによって生み出された活性酸素が、スラット表面のウイルスや細菌、臭いや汚れを付着させる成分を強力に酸化分解します。



光触媒作用のメカニズム

酸化チタン (TiO₂) に光があたると、酸化チタンの表面に生じた e⁻ (電子) と h⁺ (正孔) に空気中の酸素 (O₂) や水 (H₂O) がそれぞれ反応し、・OH (水酸ラジカル)、O₂⁻ (スーパーオキシドアニオン) という2種の活性酸素を生成します。

※酸化チタン (光触媒) …光エネルギーを利用して、他の物質に化学反応を引き起こす働きをもつ。



抗ウイルス性能 ※新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) による試験は行っておりません。

- 試験品名：酸化チタンコート遮熱スラット (V1401)
- 試験方法：ISO 21702 並びに JIS R 1706 を参考
- 試験ウイルス：ATCC VR-1679 (エンベロープ有)
宿主細胞：MDCK 細胞 (ATCC CCL-34)
- 照射条件：暗所ならびに紫外光 0.1mW/cm² 照射時間：0 時間、4 時間


■照度と照射時間について

紫外光照度	代表的な場所
0.1mW/cm ²	昼間の室内 (太陽光が入る窓から 1.5m程度内側まで)、朝または夕方の窓際

○試験結果

抗ウイルス試験		ウイルス感染価 (pfu/sample)		
		0 時間	4 時間	
スラット種類	スラットカラー		暗所	紫外光 (0.1mW/cm ²)
遮熱ベーシック	V1209 (スターホワイト)	600,000	500,000	130,000
酸化チタンコート遮熱	V1401 (スターホワイト)	600,000	500,000	100 未満 ※検出限界値以下

ウイルス感染価 (pfu/sample)：単位体積あたりの感染性あるウイルス数



※測定データは外部試験機関による試験結果を二軸ペーにてグラフ化したものです。

- ※酸化チタンは光を利用して酸化分解作用を引き起こすため、光が届かない場所では抗ウイルス性が発揮されません。
- ※抗ウイルス性はスラット表面に付着したウイルスを不活性化するものです。空気中に浮遊しているウイルスの働きを抑制する効果はありません。
- ※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルス・菌・臭いに対し効果を保証するものではありません。
- ※操作コードやグリップは抗菌仕様ですが、抗ウイルス性はありません。

酸化チタンコート遮熱スラット 対象商品について

対象商品

<ベネシャンブラインド>

- ・セレーノ
 - ・ユニーク
 - ・ユニコンモア
 - ・ユニタッチ
 - ・テクニスト
- など

対象スラット幅

25mm

価格


ベーシックの10%アップ




カラーラインアップ (15色)



V1401
スターホワイト




V1402
サマーホワイト



V1403
マットミルクホワイト




V1404
ソフトグレイ




V1405
アッシュグレイ



V1406
サンドホワイト



V1407
アイボリー




V1408
ナチュラルベージュ



V1409
ウィザードリーフ




V1410
ココナッツブラウン



V1411
パールピンク



V1412
パールレモン



V1413
オパールグリーン



V1414
パールブルー



V1415
ピュアシルバー

※酸化チタンコート遮熱スラットは、表面に酸化チタン特有の干渉縞（虹色）が見られます。

※酸化チタンコート遮熱スラットは、水に濡れるとスラットがくっつきやすくなりますので、水まわりでのご使用の際は、ご注意ください。

※写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。

※詳細はセレーノ・ユニークサンプル帳、よこ型ブラインドサンプル帳をご参照ください。